

Normy jakościowe



Wymagania jakościowe	Materiał nierozdrobniony grupa 14		Materiał kruszony grupa 17		Zrębka grupa 18	
	A1	A2	A1	A2	A1	A2
rodzaj drewna	brak ograniczeń					
wielkość	brak ograniczeń		100 mm - 500 mm		10 mm-100 mm	
frakcja	brak ograniczeń		< 100 mm	max 20%	<10 mm	max 20%
			>500 mm	max 10%	od 100 mm do 200mm	max 10%
udział PW	<20%	≥ 20%	<20 %	≥ 20%	<20%	≥ 20%
udział płyty MDF, HDF	< 5%					
wilgotność względna (stosunek masy wody zawartej w drewnie do masy drewna wilgotnego) zawartość wody	w sezonie letnim < 22% ; w sezonie zimowym <25%					
waga	brak ograniczeń		<170 kg/Rm	<190 kg/Rm	<220 kg/Rm	<280 kg/Rm
tworzywa sztuczne i guma	< 2%					
zawartość minerałów	< 2%					
zanieczyszczenia metalowe	dopuszczalne typowe <2%					
inne zanieczyszczenia (np. makulatura, szkło)	< 2%					
zbutwienia, pleśń, skamieliny	nie dopuszczalne					
Niedopuszczalne	Drewno impregnowane substancjami niebezpiecznymi m.in. podkłady kolejowe, słupy telegraficzne, drewno smołowane, olejowane					

Norma zakładowa Silva obowiązująca od 02.03.2020

Sprawdził: Marek Głaz

Zatwierdził: Jacek Domaracki